

防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 京22-121 号
令和4年9月21日

京都のれん株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 村上 研



令和4年9月15日付で受けました下記の防災物品等の
試験番号を 再登録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類：カーテン


商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
エステルスラブ	再登録	A1190236	令和7年11月27日
		以下余白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
3 用紙が不足の時は別紙を付す。

消防許第 462-4 号
令和元年 12 月 26 日

京都のれん株式会社
代表取締役
村元 計紀 殿

消 防 庁 長 官



防災表示者登録について

令和元年11月25日付けで申請のありました消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第4条の4第1項第1号の登録については、下記のとおり登録します。

記

登録表示者	京都のれん株式会社
業 種 別	製造業、裁断・施工・縫製業
登録者番号	AE-②⑥-1261

品質管理等に係る試験成績書

(カーテン等、布製ブラインド等、工事用シート)

防災協試第 A0I-22070 号

令和 4年10月26日

京都のれん株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 村上 研一

令和4年10月20日付で受けました試料の試験結果は、下記のとおりですので
試験結果表を添えて通知します。

記

試験依頼の目的	品質管理（自社試験）のための性能確認		
防災物品等の種類	カーテン	素材混用率	ポリエステル 100%
登録試験番号	A1190236	組織	平織
製造ロット番号	---	番手	タテ 600D/144 ヨコ 1/7
商品名又は銘柄	エステルスラブ [®]	密度	タテ 52/インチ ヨコ 27/インチ
		質量 (g/m ²)	335g/m ²

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング [®]	温水浸漬
適合		適合	適合	適合	---

試験方法

消防法施行規則第4条の3の基準を準用

備考

片面プリント加工

試験結果表

(カーテン等、布製ブラインド等、工用シート)

A0I-22070

洗たく等の種類				洗たくなし				
測定項目	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目	炭化長	測定項目	接炎回数	
適合基準 試験No.	3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下	適合基準 試験No.	20 cm以下	適合基準 試験No.	3回以上	
1分 加熱	1	0	0	5	1	---	1	5
	2	0	0	5	2	---	2	5
	3	0	0	5	3	---	3	5
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	4			4	5
	2	*	*	*			5	5
洗たく等の種類				水洗い洗たく				
測定項目	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目	炭化長	測定項目	接炎回数	
適合基準 試験No.	3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下	適合基準 試験No.	20 cm以下	適合基準 試験No.	3回以上	
1分 加熱	1	0	0	5	1	---	1	4
	2	0	0	0	2	---	2	4
	3	0	0	5	3	---	3	5
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	5			4	4
	2	0	0	5			5	4
洗たく等の種類				ドライクリーニング				
測定項目	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目	炭化長	測定項目	接炎回数	
適合基準 試験No.	3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下	適合基準 試験No.	20 cm以下	適合基準 試験No.	3回以上	
1分 加熱	1	0	0	5	1	---	1	5
	2	0	0	5	2	---	2	5
	3	0	0	5	3	---	3	4
着炎後 3秒 加熱	1	*	*	*			4	5
	2	0	0	5			5	5

注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す